



VLOER EGALISATIEMORTEL
KÖSTER SL Flex

TECHNISCHE GEGEVENS

CONTACT



Technische gegevens	KÖSTER SL Flex
Verwerkingstijd	ca. 20 minuten (+ 20 °C)
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot + 30 °C
Soortelijk gewicht	ca. 1,3 g / cm ³
Stolling moment	> 60 minuten
Uitgereageerd	< 120 minuten
Drukvastheid (28 dagen)	ca. 30 N / mm ²
Buigvastheid (28 dagen)	ca. 10 N / mm ²
Hechtsterkte	tot 3 N / mm ²
Begaanbaar na	ca. 4 uur*
Tegels verleggen na	ca. 6 uur*
Vinyl, parket en vloerbedekking	48 – 72 uur*
Laagdikte in het vlak in verdiepingen tot op gladde ondergronden tot	2 – 15 mm 30 mm 15 mm
Water aandeel	5,2 lt. per zak
Verbruik	ca. 1,6 kg Poeder/ m ² / mm laagdikte

*temperatuur afhankelijk



Handelsregister Auriich HRB 377 - Vors. d. Aufsichtsrats: Dietrich Köster
Vorstand: Johann J. Köster, Dr. Dieter Köster
Tel. 04941/9709-0 - Fax 04941/9709-40 - info@koester.eu - www.koester.eu



Koster Afdichtingssystemen B.V.
Postbus 432 3840 AK Harderwijk
Nederland - Pays Bas
Tel: +31(0)341- 467090, Fax: +31(0)341- 467099
E-mail : info@koster-afdichtingssystemen.nl
Website : www.koster-afdichtingssystemen.nl



op houten ondergronden


op tegel ondergronden

op vloerverwarming



VERWERKING VERWERKING

KÖSTER SL FLEX



1. *Ondergrondvoorbereiding:
Bevestiging van losse
vloerplanken en het dichten
van kieren*



2. *Grondering met KÖSTER
VAP I 06*



Het resultaat: een snelle en zekere uitgevoerde vloeregalisatie




3. *Opbrengen van KÖSTER
wapeningsweefsel op de
houten ondergrond*



4. *Direct na het mengen (min.
3 minuten) in de gewenste
laagdikte verdelen*



5. *Op grotere oppervlakten
verdelen met een kamspaan*



6. *Aansluitend het materiaal
met een stekelwals
ontluchten*

De belangrijkste eigenschappen in vogelvlucht:

- *een zeer goede hechting op verschillende ondergronden: hout, tegels, gietasfalt staal, beton en dekvloeren*
- *snel belastbare reparatie en egalisatiemortel voor betegelde ondergronden*
- *hoge flexibiliteit: neemt bewegingen van een houten ondergrond en hog puntbelastingen op*
- *stabiliseert b.v. houten ondergronden door de hoge buigsterkte*
- *begaanbaar na ca. 6 uur**
- *parket, vloerbedekking, vinyl na 48 – 72 uur**
- *tijdens de verwerking zeer vloeibaar en zelf nivellerend*
- *in een handeling in 2 – 15 mm laagdikte te verwerken, in verdiepingen tot 30 mm*
- *hard spanningsvrij uit*
- *makkelijk te verdelen*
- *giet en pompbaar*

**temperatuur afhankelijk*